Typical Characteristics

Sl No	TESTS	TEST METHODS	UNITS	SPECIFICATION BY OLG			
				ISO CLP 150	ISO CLP 220	ISO CLP 320	ISO CLP 320
1	Appearance	Visual	Visual Examination	CLEAR TRANSPARENT	CLEAR TRANSPARENT	CLEAR TRANSPARENT	CLEAR TRANSPARENT
2	Colour	ASTM D 1500	NO	ASTM 2.5 MAX	ASTM 3.0 MAX	ASTM 3.0 MAX	ASTM 3.0 MAX
3	Viscosity @ 40 °C	ASTM D 445	cSt	145-155	200-230	290-330	290-330
4	Viscosity @100 °C	ASTM D 445	cSt	15-17	19-21	30-32	30-32
5	Viscosity Index	ASTM D 2270	NO	MIN 110	MIN 115	MIN 120	MIN 120
6	Pour point	ASTM D 97	°C	-21	-21	-18	-18
7	Flashpoint	ASTM D 92 & 93	°C	240 0c	240 0c	235 0c	235 0c
8	Foaming Character	ASTM D 892	SEQUENCE I, Ml	5 ml/0	5 ml/0	5 ml/0	5 ml/0
			SEQUENCE II, Ml	0 ml/0	0 ml/0	0 ml/0	0 ml/0
			SEQUENCE III, Ml	Oml/0	Oml/0	Oml/0	Oml/0
9	Copper Strip Corrosion Test,3 Hrs at 100 deg.c	ASTM D130	No	ASTM 2A max.	ASTM 2A max.	ASTM 2A max.	ASTM 2A max.