Typical Characteristics

PROPERITIES	ISO VG 32	ISO VG 46	ISO VG 68	ISO VG 100	ISO VG 150	ISO VG 220	ISO VG 320	ISO VG 460
Appearance (visual test)	Clear, Bright	Clear, Bright	Clear, Bright	Clear, Bright	Clear, Bright	Clear, Bright	Clear, Bright	Clear, Bright
Color , ASTM D-1500	2.0	2.0	L2.5	L2.5	2.5	3.0	3.0	3.0
Kinematic Viscosity @ 40ºC, cSt (ASTM D-445)	29-35	42-50	63-73	95-105	145-160	210-235	310-330	440-480
Viscosity Index (ASTM D-2270)	>100	>100	>100	>100	>110	> 120	> 120	> 120
Flash Point, °C (ASTM D-92)	200	210	220	240	240	240	240	240
Pour Point, °C (ASTM D-97)	-27	-27	-24	-21	-18	-15	-15	-15
Copper Strip Corrosion Test 121°C, 3 hrs. (ASTM D-130)	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A
Foam (ASTM D-892, Sequence I, II & III)	5/0/0	5/0/0	5/0/0	5/0/0	5/0/0	5/0/0	5/0/0	5/0/0
Rust Test (ASTM D 655A & B)	pass	pass	pass	pass	pass	pass	pass	pass